



Mason CT	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
TrailerGard HS Primer	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8	1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2 bar	3 - 4 bar
Rapid SuperBuild Primer	1,4 / 1,6	1,7	1,4 / 1,6	1,7	1,6	1,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2 bar	3 - 4 bar
MioGard Primer/Finish	1,8 / 2,0	1,9 / 2,2	1,8 / 2,0	1,9 / 2,2	1,8 / 2,0	1,7 / 2,0
	1,8 - 2 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2 bar	3 - 4 bar
Prime Build Primer II	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 - 2,5 bar	2 bar	2 bar	3 - 4 bar
SuperThane 2K HS Epoxy Primer	1,3 / 1,4 / 1,6	1,4 / 1,5	1,3 / 1,4 / 1,6	1,4 / 1,5	1,6 / 1,8	1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2 bar	3 - 4 bar
QDP 1K Topcoat	1,6	1,7	1,6	1,7	1,3 / 1,6	1,4 / 1,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2 bar	1 - 3 bar
SuperThane 2K S80 Topcoat	1,3 / 1,4 / 1,6	1,4 / 1,5	1,3 / 1,4 / 1,6	1,4 / 1,5	1,3 / 1,6	1,4 / 1,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2 bar	3 - 4 bar
SuperThane 2K S2000 Topcoat	1,3 / 1,4 / 1,6	1,4 / 1,5	1,3 / 1,4 / 1,6	1,4 / 1,5	1,3 / 1,6	1,4 / 1,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2 bar	3 - 4 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Mason CT	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
TrailerGard HS Primer	--	3350	1,3	1,3
	--	3 bar	2 - 3 bar	2 - 3 bar
Rapid SuperBuild Primer	--	3350	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	3 bar	2 - 3 bar	2 - 3 bar
MioGard Primer/Finish	SM	3850 / 4650	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5
	1,5 - 3 bar	3 bar	2,5 - 3 bar	2,5 - 3 bar
Prime Build Primer II	--	2850 / 3350	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	3 bar	2 - 3 bar	2 - 3 bar
SuperThane 2K HS Epoxy Primer	--	2350 / 2850	1,1	1,1
	--	3 bar	2 - 3 bar	2 - 3 bar
QDP 1K Topcoat	--	2350 / 2850	1,1	1,1
	--	3 bar	2 - 3 bar	2 - 3 bar
SuperThane 2K S80 Topcoat	--	2850	1,1	1,1
	--	3 bar	2 - 3 bar	2 - 3 bar
SuperThane 2K S2000 Topcoat	--	2850	1,1	1,1
	--	3 bar	2 - 3 bar	2 - 3 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.